

DERBICOAT[®] NT 3

- Le DERBICOAT NT3 est une sous-couche composée d'un liant bitume-élastomère.
- Le DERBICOAT NT3 est composé d'une armature composite polyester/verre.
- La membrane est talquée en face supérieure et dispose d'un film PE thermofusible en face inférieure.



Caractéristiques techniques

Tenue à la chaleur	EN 1110	MLV	≥ 100	°C
Souplesse à basse température	EN 1109	MLV	≤ -16	°C
Résistance à la traction L x T	EN 12311-1	MDV (±20%)	650 x 450	N/50mm
Allongement à la rupture L x T	EN 12311-1	MDV (± 15)	40 x 40	%
Résistance à la déchirure au clou L x T	EN 12310 -1	MLV	≥ 150	N/50mm
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1931	MLV	20000	μ
Perméabilité à la vapeur d'eau μd	EN 1931	MLV	≥ 100 (eq. classe E3)	m

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Avantages écologiques

- Membrane 100 % recyclable, constituée partiellement de DERBITUMEN[®], provenant de la revalorisation de rebuts d'application de membrane et de vieilles toitures bitumineuses. Sa formulation spécifique en combinaison avec des polymères lui confère d'excellentes propriétés de durabilité tant techniques qu'écologiques.

Caractéristiques spécifiques

- Le DERBICOAT NT 3 est une sous-couche applicable sur des toitures plates ou en fortes pentes.
- Le DERBICOAT NT 3 peut être appliqué comme première couche (sous-couche) sur l'isolant ou comme pare-vapeur sous l'isolant et sur support bois et bac acier.
- Le DERBICOAT NT 3 peut être fixé mécaniquement ou soudé à la flamme.



Présentation

Epaisseur	EN 1849-1	MDV ($\pm 5\%$)	3	mm
Longueur	EN 1848-1	MLV	10	m
Largeur	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Surface		MLV	11	m ²
Poids du rouleau		MDV ($\pm 10\%$)	40	kg
Nombre de rouleaux / palette			25	

Stockage

Le transport et le stockage des rouleaux doit se faire verticalement.
En aucun cas, les rouleaux ne peuvent être posés à même le sol.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment.

En vue d'améliorer ses produits, le fabricant se réserve le droit de les modifier sans préavis. - 2021/05/05



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com