

DERBIPRIMER® S

Le DERBIPRIMER S est un primer d'adhérence à froid spécialement conçu pour optimiser l'adhérence des membranes et des produits d'étanchéité à base de bitume sur supports poreux ou absorbants.



Avantages spécifiques

- Optimise l'adhérence de la membrane d'étanchéité.
- Assure au complexe d'étanchéité une excellente résistance à l'arrachement.
- Compatible avec la majorité des supports.
- Produit prêt à l'emploi; conservation illimitée et résiste au gel.
- Efficace et rapide.
- Disponible en IBC Cubitainer de 1000 l (minimalise les déchets de chantier).
- Permet un travail facile sur un support non-collant et hors poussières.

Caractéristiques spécifiques

- Densité : 0,9 kg/l
- Résidu sec : 55 %
- Point éclair : 27 °C

Application

Accessoires	- rouleau - brosse - pistolet airless avec un gicleur de 18/50
Nettoyage	DERBICLEAN® NT
Consommation	de 0,25 l/m ² à 0,75 l/m ² (en fonction de la nature du support)
Temps de séchage	1 à 3 heures, selon les conditions climatiques et la nature du support

Conditionnement

Bidon de	04 / 10 / 20	
IBC Cubitainer	1000	

Caractéristiques techniques

Densité	0,9	kg/l
Point d'éclair	27	°C
Résidu sec	55	%

Stockage

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.

Mode d'emploi

A / Préparation de la surface de supports absorbants

- Brosser soigneusement la surface pour éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Effectuer toutes les réparations nécessaires sur les membranes de toitures vieillissantes avec du DERBIMASTIC® S.
- Si la couche de finition est un coating ou une peinture, utiliser un anti-mousse pour éliminer toute trace de mousse.



B / Préparation de la surface de supports métalliques

- Éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Les surfaces métalliques doivent être sèches et dégraissées avant d'appliquer la couche d'imprégnation.



C / Application du DERBIPRIMER S

- La surface doit être propre et sèche.
- Bien remuer le produit avant application.
- Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pistolet airless avec gicleur 18/50.
- Tout excès de produit doit être éliminé.
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 2019/10/31



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00 – Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com – www.derbigum.be