


La membrane d'étanchéité bitume-plastomère ardoisée avec des bandes thermo-adhésives



# DERBICOLOR® PATCH

- Le DERBICOLOR PATCH est une membrane bitume-plastomère développée sur base d'une connaissance approfondie des matières premières utilisée dans le DERBIGUM SP FR.
- Le DERBICOLOR PATCH est spécialement étudié pour une application mono-couche sur support sensible à la chaleur.
- Il se différencie du DERBICOLOR FR par l'ajout de bandes thermo-adhésives "patch" en face inférieure qui permettent la diffusion de vapeur.
- Finition paillettes d'ardoises gris foncée ou noire.
- Disponible en rouleau Jumbo de 60m.



## Caractéristiques techniques

Tenue à la chaleur	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Souplesse à basse température	EN 1109	MLV	≤ -18	°C
Durabilité: souplesse à basse température après vieillissement à la chaleur			-10 (± 5)	°C
Résistance à la traction L x T	EN 12311-1	MDV (±20%)	900 x 700	N/50mm
Allongement à la rupture L x T	EN 12311-1	MDV (±15)	40 x 40	%
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	MLV	≤ 0,3	%
Résistance à la déchirure au clou L x T	EN 12310-1	MDV (± 25%)	200 x 200	N/50mm
Poinçonnement statique	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg
Résistance au choc	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

## Avantages écologiques

Eco-conçue:

- 100% recyclable
- 100% produite avec de l'électricité verte

Durabilité estimée supérieure à 40 ans



**IMPERBEL sa/nv**  
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot  
Tel: +32 (2) 334 87 00  
Fax: +32 (2) 378 14 69  
E-mail: infobe@derbigum.com

## Caractéristiques spécifiques

- Mise en œuvre rapide en semi-adhérence, par thermo-adhésivité. Les patchs sont composés d'un mélange bitume-élastomère.
- Résistant au feu Conforme à la EN 13501-5, Classification Broof (t1) pour la rénovation suivant méthode CEN/TS 1187. Tous les certificats de résistance au feu sont disponibles sur demande.

## Présentation

Epaisseur	EN 1849-1	MDV ( $\pm 5\%$ )	3,5	mm
Longueur	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Largeur	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Surface		MLV	8	m <sup>2</sup>
Poids du rouleau		MDV ( $\pm 10\%$ )	40	kg
Nombre de rouleaux / palette			20	

## Stockage

Les rouleaux doivent être stockés dans un endroit au sec et verticalement sur palettes houssées.  
En aucun cas, les rouleaux ne peuvent être posés à même le sol.



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage. - 2019/09/03



**DERBIGUM®**

**IMPERBEL sa/nv**

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)