

# DERBIPRIMER® GC

Le DERBIPRIMER® GC est un vernis d'imprégnation bitumineux à froid. Ce produit répond aux normes en vigueur concernant l'adhérence des membranes d'étanchéité bitumineuses sur des supports de génie civil (ponts, routes et fondations).



## Avantages spécifiques

- Optimalise l'adhérence totale de la membrane d'étanchéité bitumineuse.
- Assure au complexe d'étanchéité une excellente résistance à l'arrachement.
- Compatible avec la majorité des supports.
- Produit prêt à l'emploi ; conservation illimitée et résiste au gel.
- Efficace et rapide.
- Ecologique, minimise les déchets de chantier par utilisation d'un IBC Cubitainer (1000 l).
- Applicable sur support légèrement humide (sec au touché).

## Caractéristiques spécifiques

- Densité : 0,9 kg/l
- Résidu sec : 55 %
- Point éclair : 35 °C

## Application

Accessoires	- rouleau - brosse - pistolet airless avec un gicleur de 18/50
Température d'application	min. 5
Consommation	de 0,2 l/m <sup>2</sup> à 0,5 l/m <sup>2</sup> en fonction de la nature du support
Temps de séchage	1 à 3 heures, selon les conditions climatiques et la nature du support

## Conditionnement

Bidon de	20	
IBC Cubitainer	1000	

## Caractéristiques techniques

Densité	0,9	kg/l
Point d'éclair	35	°C
Résidu sec	55	%

## Stockage

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.

## Mode d'emploi

### A/ Préparation de la surface de supports absorbants

- Brosser soigneusement la surface pour éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Effectuer toutes les réparations nécessaires sur les membranes de toitures vieillissantes avec du DERBIMASTIC®S.
- Si la couche de finition est un coating ou une peinture, utiliser un anti-mousse pour éliminer toute trace de mousse.
- Pour les emplacements de parking, veillez à ce que le support en béton soit propre, bien appliqué, exempt de matériaux incompatibles comme le diesel ou l'huile et suffisamment sec (suivant les prescriptions R60/87 du CRR Centre de Recherches Routières). Les produits démoussants et de 'curing' doivent être compatibles avec le Derbiprimer GC.



### B/ Application du Derbiprimer GC

- Les surfaces métalliques doivent être sèches et dégraissées avant d'appliquer la couche d'imprégnation.
- Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pistolet airless avec gicleur 18/50.
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 2019/09/04