

Primer sans solvants pour membrane VAEPLAN® VS

VAEPRIMER D

- VAEPRIMER D est utilisé comme primer lors de l'application de membranes auto-adhésives VAEPLAN VS et parevapeurs sur des surfaces absorbantes (telles que le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie plâtrée, polystyrène, toitures existantes composées de bitumes ou membranes bitumineuses polymères) pour structures de toitures en construction neuve ou rénovation.



Application

Température d'application	> 5
Consommation	0,2 à 0,5 l/m ² (selon la surface d'absorption)
Temps de séchage	1 à 3 heures selon l'humidité de l'air et le type de support

Caractéristiques techniques

Couleur	Noir	-
Teneur en masse solide	60	%
Point de ramollissement de la masse solide	>55	°C
Viscosité	35 - 80s (2mm 40°C)	mPa.s

Conditionnement

Bidon de	10/ 12	l
----------	--------	---

Stockage

La durée de conservation du Vaeprimer D est de 12 mois dans son emballage d'origine fermé. Stocker dans un endroit sec, à une température supérieure à 10°C.

Mode d'emploi

Au préalable

- Avant toute application, il est nécessaire de lire les fiches de sécurité du produit ainsi que les recommandations d'usage et consignes de sécurité, même si les produits ne sont pas classifiés.

Application du VAEPRIMER D

- Le support doit être propre, solide, sec, exempt de glace, huile, graisse ou particules fines. Les défauts doivent être réparés.
- Pour une meilleure adhésion, ne pas lisser les surfaces nettoyées, ne retirer que les particules plus rugueuses.
- Eviter tout contact avec l'eau, la pluie et le gel pendant la phase de séchage.
- Mélanger Vaeprimer D de façon homogène avant application.
- L'appliquer sur toute la surface, en couverture totale ou partielle, à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet.
- L'application de plusieurs couches ou de primer additionnel ne peut avoir lieu qu'après séchage (test au doigt), au maximum 24 heures après la première phase de séchage.
- Après 24 heures, la couche de primer est imperméable à l'eau.
- Après usage, bien refermer le bidon.

Toutes les données ont été déterminées sur base du savoir-faire lors de l'édition du PDS sous réserve de modifications techniques et développements. - 2019/09/11



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com

The logo for VAEPLAN consists of the word "VAEPLAN" in a bold, black, sans-serif font. The letters "VAE" are highlighted in a bright yellow color. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the text.