

DERBIGUM® SP AR

- Le DERBIGUM SP AR a la même composition que le DERBIGUM SP avec des **agents anti-racines**.
- Ces agents ont été ajoutés au liant de la membrane pour la rendre résistante aux racines. De cette manière, elle est **particulièrement adaptée aux toitures-terrasses (jardins ou végétalisées DERBISEDUM)**.
- Le DERBIGUM SP AR est un produit respectueux de l'environnement. Sa fabrication est certifiée ISO 9001 depuis 1993 et ISO 14001 depuis 1998.
- Facilité d'entretien, recyclabilité totale



Documents techniques

- CCT DERBIGUM Jardin en vigueur
- CCT DERBISEDUM en vigueur (toitures végétalisées).

Caractéristiques techniques

Tenue à la chaleur	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Souplesse à basse température (bitume)	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Résistance à la traction L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	700 x 650	N/50mm
Allongement à la rupture L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	45 x 45	%
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	MLV	≤ 0,20	%
Resistance à la déchirure (au clou) L/T	EN 12310-1	MDV (±25%)	200 x 200	N/50mm
Poinçonnement statique	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg
Poinçonnement dynamique	EN 12691(B)	MLV	≥ 1250	mm
Résistance à la pénétration des racines	EN 13948		Conforme	-

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Caractéristiques spécifiques

Résistance Anti-racine selon EN 13948 : Conforme



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

Présentation

Epaisseur (en lisière)	EN 1849-1	MDV ($\pm 0,2$)	4	mm
Longueur	EN 1849-1	MLV	7,27	m
Largeur	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Surface		MLV	8	m ²
Poids du rouleau		MDV ($\pm 2,0$)	36	kg
Nombre de rouleau / palette			25	
Armature voile de verre		MDV ($\pm 15\%$)	55	g/m ²
Armature polyester		MDV ($\pm 15\%$)	150	g/m ²

Stockage

Les rouleaux doivent être stockés dans un endroit au sec et posés verticalement sur palettes hougées.
En aucun cas, les rouleaux ne peuvent être posés à même le sol.



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.
Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en œuvre du Cahier des Clauses Techniques DERBIGUM en vigueur. - 2020/04/01



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE
26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr