

DERBIPRIMER E

- Le DERBIPRIMER E est une émulsion bitumineuse d'adhérence à froid. Elle est conçue pour optimiser l'adhérence des membranes et des produits d'étanchéité à base de bitume sur différents supports.
- Le DERBIPRIMER E peut constituer une couche d'hydrofugation de base pour les murs enterrés et les fondations.
- Le DERBIPRIMER E est conforme aux NF - DTU Série 43.



Avantages spécifiques

- Optimise l'adhérence totale de la membrane d'étanchéité bitumineuse
- Assure au complexe d'étanchéité une excellente résistance à l'arrachement
- Compatible avec la majorité des supports (béton, maçonnerie enduite, fibres ciment, béton cellulaire, panneaux bois, ancienne membrane bitumineuse, surfaces et accessoires métalliques)
- Même sur supports légèrement humides (secs au touché)
- Produit prêt à l'emploi par addition de 4 l d'eau dans 20 l de DERBIPRIMER E
- Solution aqueuse sans solvants (VOC) = écologique
- Sans solvants = ininflammable

Application

Accessoires	<ul style="list-style-type: none">• rouleau ou brosse• pistolet airless avec un gicleur de 18/50
Température d'application	min. 5 °C, ne pas appliquer par temps de pluie
Température du support	min. 5 °C
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none">• produit frais : à l'eau• produit sec : white spirit
Consommation	après dilution, de 0,2 à 0,5 l/m ² en fonction de la nature du support
Description	Dilution à l'eau nécessaire pour optimiser la pénétration et l'adhérence: <ul style="list-style-type: none">• Sur support béton et bois : Dilution à 20% (20 litres + 4 litres d'eau)• Sur maçonnerie et isolation non parementée ou avec des températures élevées : Dilution à 40% (20 litres + 8 litres d'eau)
Temps de séchage	1 à 3 heures, selon les conditions climatiques et la nature du support



Conditionnement

Bidon de	20 l (avec de la place libre pour 4 litres de dilution)	l
----------	---	---

Caractéristiques techniques

Densité	1	kg/l
Point d'éclair	pas applicable	°C
Résidu sec	60	%

Stockage

Conservation en bidon fermé : 12 mois, à condition qu'il soit stocké dans un local où la température est supérieure à 10 °C

Mise en œuvre

A/ Préparation de la surface

A1: Sur supports absorbants

- Brosser soigneusement la surface, pour éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Effectuer les réparations nécessaires en cas de régénération ou de réfection d'une ancienne étanchéité, avec un chalumeau ou du DERBIMASTIC S.
- Si la couche de finition est un coating ou une peinture, utiliser préalablement un anti-mousse pour éliminer toute trace de mousse. Tout autre produit démoussant devra être compatible avec le DERBIPRIMER E.

A2 : Sur supports en bac acier et accessoires métalliques

- Eliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Les surfaces métalliques doivent être soigneusement dégraissées avant toute application de la couche d'imprégnation.
- Pour le dégraissage, utiliser un tissu imbibé de solvant pour sécher et retirer les excès de graisse. Sur les accessoires métalliques, on peut aussi utiliser une flamme légère.



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON


Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr

B/ Application du DERBIPRIMER E

- La température ambiante et la température du support lors de l'application devra être supérieure à + 5°C.
- Le support doit, de préférence, être sec. Les surfaces absorbantes pourront être légèrement humides (sec au toucher), mais pas mouillées.
- Appliquer le DERBIPRIMER E à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un pistolet airless classique (100 Bar de pression et débit + ou - 4 l/min) muni d'un gicleur 43/50 ou d'un pistolet airless spécifique (260 Bar de pression et débit + ou - 12 l/min) muni d'un gicleur 18/50.
- Tout excès de produit doit être éliminé.
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage. Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en œuvre du Cahier des Clauses Techniques DERBIGUM en vigueur. - 2020/04/08



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr