

DERBICOAT® HP LAPFIX

- Le DERBICOAT HP LAPFIX est une sous-couche composée d'un mélange bitumineux élastomère, renforcé par une armature verre/non tissé de polyester. Elle est munie d'un film polyéthylène en face inférieure et elle est sablée en face supérieure.
- Le DERBICOAT HP LAPFIX est caractérisé par la présence d'une bande longitudinale autoadhésive en face supérieure et d'une bande longitudinale bitumineuse en face inférieure, les deux bandes sont protégées par un film siliconé (largeur 10 cm).
- Le DERBICOAT HP LAPFIX est une sous-couche spécialement développée pour être appliquée sur des supports inflammables et/ou incompatibles au collage à froid. La pose peut se faire en pose libre sous protection lourde ou fixée mécaniquement.



Caractéristiques techniques

Souplesse à basse température (bitume)	EN 1109	MLV	≤ - 25	°C
Résistance à la traction L/T	EN 12311-1	MDV (+/- 20%)	600 x 500	N/50mm
Allongement à la rupture L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	35 x 35	%
Resistance à la déchirure (au clou) L/T	EN 12310-1	MDV (± 30%)	200 x 200	N/50mm
Poinçonnement dynamique	EN 12691(A)	MLV	> 900	mm
Réaction au feu	EN 13501 - 1	Classe	E	-

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Présentation

Epaisseur (en lisière)	EN 1849-1	MDV (+/- 5%)	2	mm
Longueur	EN 1848-1	MLV	10	m
Largeur	EN 1848-1	MLV	1	m
Surface		MLV	10	m ²
Poids du rouleau		MDV (+/- 10%)	25	kg
Nombre de rouleau / palette			30	

Stockage

Le transport et le stockage des rouleaux doit toujours se faire verticalement sur palettes houssées, protégé de l'humidité, de la chaleur et des rayons UV.

Validité du produit stocké : 1 an.



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage. Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en oeuvre du Cahier des Clauses Techniques DERBIGUM en vigueur. - 2020/04/06



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE
26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr