

Nettoyant pour membrane VAEPLAN

VAECLEAN®

Nettoyant à base d'acétone pour traiter les membranes de toiture en VAEPLAN.

Utilisation:

- élimination de saletés / taches
- préparation des recouvrements



Application

Description	Appliquer VAECLEAN avec un chiffon doux sur la tache et essuyer. En cas de taches tenaces, essuyer plusieurs fois avec beaucoup de cleaner et un nouveau chiffon. Laisser sécher le temps nécessaire.
Température d'application	> 5 °C
Consommation	environ 10-50 g/m de joint selon le degré de salissure
Bien fermer le bidon après utilisation, ne pas le chauffer. Suivre les instructions d'installation pour le VAEPLAN ainsi que les fiches de sécurité.	

Caractéristiques techniques

Couleurs	transparente	-
Densité	± 0,89	kg/l
Point d'éclair	-18 (coupelle fermée)	°C
Composition	acétone à base de solvant	
Viscosité	fluide	mPa.s

Conditionnement

Bidon de	3	l
Stockage : dans un endroit frais, bidon bien fermé		

Stockage

La durée de conservation du VAECLEAN est de 12 mois, dans son emballage d'origine fermé.

Il doit être stocké dans un endroit sec et frais, éloigné de toute source de chaleur (hautement inflammable).



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr

VAEPLAN®

Mode d'emploi

Au préalable

- Avant toute application, il est nécessaire de lire les fiches de sécurité du produit ainsi que les recommandations d'usage et consignes de sécurité, même si les produits ne sont pas classifiés.

Préparation

- Les recouvrements à souder doivent être exempts de salissure, poussière, huile, graisse et eau.
- Le nettoyage de la surface peut uniquement être effectué à l'aide d'un chiffon propre et si nécessaire, avec du VAECLEAN ; en cas de fortes salissures, utiliser de l'eau et du savon.

Application

- Nettoyer le recouvrement tout en le soudant par après / bref délai. Si le soudage ne peut pas s'effectuer immédiatement, il est inutile de procéder au nettoyage. En principe, tous les recouvrements avec les membranes VAEPLAN doivent être nettoyés.
- Quand le recouvrement est humide, essuyer avec un chiffon sec. Ensuite, passez avec un chiffon VAECLEAN afin de faciliter l'évaporation de l'humidité restante.
- Sur les anciennes toitures qui ont une surface rugueuse, d'abord rendre lisse la surface avec du papier de verre, nettoyer la surface et ensuite la préparer avec du VAECLEAN avant d'être soudée.
- Après utilisation, bien fermer les bidons.

Nettoyage

- L'excès de VAECLEAN sur le recouvrement devrait s'évaporer naturellement.

Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.

Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en oeuvre du Cahier des Clauses Techniques VAEPLAN en vigueur. - 2020/06/23



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

VAEPLAN®