

La membrane anti-dérapante pour chemin de circulation

VAEPLAN® WALKWAY

- Membrane laminée à base de PVC avec une armature polyester. La structure surfacique a été testée "very safe" en conditions sèches, "very safe to safe" en conditions humides suivant le rapport BST*.
- Couleur : Gris moyen (RAL 7046 approximatif)
- Distributeur : VAEPLAN®, certifié par LGA InterCert ISO 9001 : depuis 1999.

Caractéristiques techniques

Résistance à la traction L/T	EN 12311-2 (A)	> 1000	N/50 mm
Allongement à la rupture L/T	EN 12311-2 (A)	> 15	%
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	≤ 0,5	%
Souplesse à basse température (synthétique)	EN 495-5	≤ - 20	°C
Résistance à la déchirure (amorcée) L/T	EN12310-1	> 180	N
Résistance au pelage des joints (synthétique)	EN 12316-2	> 150	N/50 mm
Perméabilité à la vapeur d'eau Mu	EN 1931	20.000	μ
Poinçonnement statique	EN 12730	≥ 20	kg

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur
Résistance à la traction	EN 12311-2 (A)	N/50mm	> 1000 x 1000
Elongation à la rupture	EN 12311-2 (A)	%	> 15 x 15
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	%	≤ 0,5
Pliage à froid	EN 495-5	°C	≤ -20
Résistance à la déchirure	EN12310-1	N	> 180 x 180
Résistance au pelage	EN 12316-2	N/50mm	> 150
Résistance à la diffusion de vapeur	EN 1931		20.000
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730	kg	≥ 20

Largeur	1,05	m
Longueur	25	m
Épaisseur (en lisière)	1,2	mm
Poids moyen	1,53	kg/m ²

Usage

Membrane anti-dérapante installée sur l'étanchéité pour permettre la circulation d'entretien ou de maintenance. Elle est de couleur différente de celle des parties courantes et est soudée à l'air chaud sur son pourtour sur une largeur minimale de 3 cm.



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE
26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

VAEPLAN®



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.
Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en oeuvre du Cahier des Clauses Techniques et Avis Techniques VAEPLAN en vigueur. -
2020/06/23



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE
26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

VAEPLAN®