

Het plastomeerbitumen waterdichtingsmembraan voor daken, kunstwerken en parkings



DERBIGUM® GC

- DERBIGUM GC is een plastomeerbitumen waterdichtingsmembraan. A6
- DERBIGUM GC is aan de bovenzijde voorzien van twee gescheiden wapeningen: glasvlies en niet-geweven polyester, die het product een perfecte dimensionele stabiliteit alsook een uitstekende scheur- en ponsweerstand verschaffen.
- De onderzijde van de DERBIGUM GC heeft aan de ene kant een boord met talk voor het lijmen of lassen en aan de andere kant een boord in polyethyleen wegbrandfolie voor het vlamlassen.
- Kunstwerken: DERBIGUM GC wordt enkel met de brander geplaatst op een ondergrond die voorzien is van de aanhechtingsprimer DERBIPRIMER GC.
- Daken: kan volvlakig gelast worden, of gelijmd met de koudlijm Derbibond S of NT.
- Beschikbaar in Jumbo-rollen voor een semi-automatische plaatsing met behulp van onze machines EASY-MAX, MINI-MAX en MAC-MAX.



Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	1200 x 1200	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (±15)	50 x 50	%
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	MLV	≤ 0,20	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310-1	MDV (±25%)	300 x 300	N/50mm
Weerstand tegen statische belasting (A)	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg
Weerstand tegen stootbelasting (B)	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Ecologische eigenschappen

Eco-ontwikkeld:

- 100% recycleerbaar
- Voor 100% geproduceerd met groene stroom

Specifieke eigenschappen

- Classificatie: GC4: S2(I) L(A,B) P7 M2 I(15); GC5: S3(I) L(A,B) P7 M2 I(15).



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00 – Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com – www.derbigum.be

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV ($\pm 0,2$)	4 / 5	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10 / 1,10	m
Oppervlakte		MLV	8 / 8	m ²
Rolgewicht		MDV ($\pm 10\%$)	36 / 44	kg
Aantal rollen / pallet			25 / 20	
Wapening glasvlies		MDV ($\pm 15\%$)	55 / 55	g/m ²
Wapening polyester		MDV ($\pm 15\%$)	250 / 250	g/m ²

JUMBO : Mini-Max et Easy-Max 60 m (4 mm) / 60 m (5 mm) Mac-Max 60 m (4mm) / 60 m - 130 m (5mm)

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij en verticaal op pallet opgeslagen te worden.
In geen geval mogen de rollen op de grond gelegd worden.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2019/10/03



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00 – Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com – www.derbigum.be