

*Koude bitumineuze drenkverniss voor de burgerlijke
bouwkunde*



DERBIPRIMER® GC

DERBIPRIMER GC is een koude bitumineuze drenkverniss. Dit product voldoet aan de eisen m.b.t. de hechting van waterdichtingsmembranen op ondergronden in de burgerlijke bouwkunde (brugdekken, wegebouw, ondergrondse constructies e.d.).



Specifieke eigenschappen

- Optimaliseert de totaalhechting van het bitumineus waterdichtingsmembraan.
- Biedt het membraan een uitstekende afrukweerstand.
- Toepasbaar op bijna alle ondergronden.
- Gebruiksklaar product, onbeperkt houdbaar en vorstbestendig.
- Doeltreffend en snel te verwerken.
- Milieuvriendelijk: te verkrijgen in herbruikbare IBC cubitainer van 1000 l (vermindert werfafval).
- Kan op een licht vochtige ondergrond (handdroog) toegepast worden.

Specifieke eigenschappen

- Dichtheid: 0,9 kg/l
- Niet-vluchtig residu: 55 %
- Vlampunt: 35 °C

Plaatsing

Toebehoren	- borstel - rol - airless pistool met sproeikop van 18/50
Plaatsingstemperatuur	min. 5
Verbruik	van 0,2 l/m ² tot 0,5 l/m ² in functie van de aard van de ondergrond
Droogtijd	1 tot 3 uur, in functie van de weersomstandigheden en de aard van de ondergrond

Verpakking

Bus van	20	
IBC Cubitainer	1000	



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: info@derbigum.com

Technische eigenschappen

Densiteit	0,9	kg/l
Vlampunt	35	°C
Niet vluchtig residu	55	%

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.

Gebruiksaanwijzing

A / Oppervlaktevoorbereiding voor absorberende ondergronden

- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende deeltjes te verwijderen.
- Voer op verwerde waterdichtingsmembranen en bij renovatie de nodige herstellingen uit met Derbimastic® S.
- Indien als afwerkingslaag een coating of een verf voorzien wordt, behandel de ondergrond vooraf met een ontmosser om alle sporen van mosgroei te verwijderen.
- Voor parkings moet het beton correct aangebracht zijn met voldoende interne cohesie en voldoende gedroogd (volgens O.C.W. R60/87 voorschriften Onderzoekscentrum voor wegen). Het dient vrij te zijn van vreemde substanties als diesel of olie. De gebruikte ontschuimers of curing compounds moeten met Derbiprimer GC compatibel zijn.



B / Derbiprimer GC aanbrengen

- Metalen ondergronden moeten droog en vetvrij zijn alvorens primer aan te brengen volgens de lokale veiligheidsreglementeringen.
- Aanbrengen met een borstel, rol of airless pistool met spuitkop 18/50.
- Het werk onderbreken bij regenweer.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2019/10/31



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com