

De voorbereidende elastomeerbitumen onderlaag met zelfklevende overlappingsen



DERBICOAT® HP LAPFIX

- DERBICOAT HP LAPFIX is een elastomeerbitumen onderlaag, versterkt met een glas/niet-geweven polyesterwapening. Het membraan is voorzien van een polyethyleen folie aan de onderkant en van bezanding aan de bovenkant.
- DERBICOAT HP LAPFIX wordt gekenmerkt door een zelfklevende langse strook aan de bovenkant en een langse bitumenstrook aan de onderkant, beide beschermd door een siliconenfilm (10 cm breed).



Technische kenmerken

Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ - 25	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20%)	600 x 500	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (±15)	35 x 35	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310-1	MDV (± 30%)	200 x 200	N/50mm
Classificatie brandreactie	EN 13501 - 1		Klasse E	-

MLV: Manufacturer Limited Value / MDV: Manufacturer Determined Value

Specifieke eigenschappen

DERBICOAT HP LAPFIX is een onderlaag speciaal ontwikkeld om aangebracht te worden als losliggende of mechanisch bevestigde vlamwerende beschermingslaag op brandgevaarlijke ondergronden en/of ondergronden waarop geen koudlijm mag aangebracht worden.

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (± 5%)	2	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1	m
Oppervlakte		MLV	10	m ²
Rolgewicht		MDV (± 10%)	25	kg
Aantal rollen / pallet			30	



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallet en beschermd tegen hitte en UV-straling opgeslagen te worden.

Maximale opslagtermijn: 1 jaar



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2019/10/03



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com