

DERBICOAT® HP SELFIX

- DERBICOAT HP SELFIX is een zelfklevende onderlaag/dampscherm, samengesteld uit een mengsel van elastomeerbitumen met een glas/niet-geweven polyesterwapening en een bezande bovenzijde.
- De volledige onderzijde evenals de bovenzijde van de overlap zijn zelfklevend en beschermd met een siliconenfilm. Deze film bestaat uit twee delen om de plaatsing te vergemakkelijken.
- De zelfklevende overlap aan de bovenkant van het membraan is 10 cm breed.
- DERBICOAT HP SELFIX is een onderlaag die special ontwikkeld werd voor volledige verkleving op warmtegevoelige ondergronden en/of ondergronden die niet compatibel zijn met koudverlijming, en als dampscherm.



Technische kenmerken

Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	< - 25	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20%)	600 x 500	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (± 15)	35 x 35	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310 -1	MDV (± 30%)	200 x 200	N/50mm
Weerstand tegen stootbelasting (A)	EN 12691 (A)	MLV	> 900	mm
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt µD	EN 1931	MLV	≥ 80	m
Classificatie brandreactie	EN 13501 - 1		Klasse E	-

MLV: Manufacturer Limited Value/ MDV: Manufacturer Determined Value

Ecologische eigenschappen

Eco-ontwikkeld:

- 100% recycleerbaar



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV ($\pm 5\%$)	2	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1	m
Oppervlakte		MLV	10	m ²
Rolgewicht		MDV ($\pm 10\%$)	25	kg
Aantal rollen / pallet			30	

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallet en beschermd tegen de hitte en UV-straling opgeslagen te worden.

Maximale opslagtermijn: 1 jaar



Certified
Management System

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2019/10/03



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com