

Reiniger voor VAEPLAN-dakbanen

VAECLEAN®

Reiniger op acetonbasis voor de reiniging van VAE/EVA/PVC-P-dakbanen



Beschrijving	Breng op het vervuilde vlak de VAEPLAN reiniger met een zachte doek aan en wrijf droog. Herhaal verschillende keren bij zware vervuiling met voldoende reiniger en nieuwe doeken. Laat voldoende droogtijd tussen. Sluit de blikken na gebruik, de blikken niet opwarmen. Volg de gebruiksinstructies van VAEPLAN en de veiligheidsfiche.
Plaatsingstemperatuur	> 5
Verbruik	ongeveer 10-50 g/m naad, afhankelijk van de graad van vervuiling

Technische eigenschappen

Kleur	kleurloos transparant	-
Densiteit	$\pm 0,89$	kg/l
Vlampunt	- 18°C gesloten beker	°C
Materiaal	solvent op basis van aceton	-
Viscositeit	lopend	mPa.s

Verpakking

Bus van	3	l
VAECLEAN heeft een houdbaarheidsperiode van 1 jaar. Ongeopend bewaren in een koele, droge plaats. De verpakkingen weg van warmtebronnen bewaren (licht ontvlambaar).		

Bewaring

VaeClean heeft een houdbaarheidsperiode van 1 jaar. Ongeopend bewaren in een koele, droge plaats. De verpakkingen weg van warmtebronnen bewaren (licht ontvlambaar).

Gebruiksaanwijzing

Voorafgaandelijk

Voor men met de plaatsing begint, dient men eerst het hoofdstuk Voorzorgen en veiligheidsvoorschriften te lezen in de Product Veiligheidsfiche. Zelfs voor niet geklassificeerde producten moeten voorzorgen genomen worden.

Vorbereiding

De te lassen overlappingsen moeten proper zijn en vrij van vet, olie, stof en water zijn.

Reinig het oppervlak enkel met een proper doek en indien nodig met Vaeclean. Bij zware vervuiling water en zeep gebruiken.

Plaatsing

Voer het reinigen en het lassen tegelijkertijd uit. Het is zinloos de overlappen te reinigen wanneer er niet onmiddellijke gelast kan worden.

In principe moeten alle overlappen van Vaeplan VS-dakbanen gereinigd worden.

Wanneer de overlap nat is, moet deze opgedroogd worden met een droge doek. Nadien nog even met Vaeclean over gaan om het resterende vocht beter te laten verdampen.

Het ruw oppervlak op oude daken dient eerst glad geschuurd te worden met schuurpapier. Nadien reinigen en het lasoppervlak voorbereiden met Vaeclean.

Na gebruik de blikken goed sluiten. Vaeclean moet beschermd worden tegen zon, regen en vocht.

Reiniging

Vaeclean gemorst buiten de overlap dient men gewoon te laten verdampen.

Alle data werden bepaald op basis van de knowhow op het moment van uitgave van het PDS onder voorbehoud van technische wijzigingen of ontwikkelingen. - 2019/10/31