

DERBICOAT[®] ALU

- DERBICOAT ALU is samengesteld uit elastomeerbitumen.
- De aluminiumfolie, geplaatst midden in de dakbaan, maakt het tot een dampremmende onderlaag.
- De Derbicoat Alu is aan de onderzijde voorzien van een wegbrandfolie.



Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20%)	350 x 350	N/50mm
	MDV (±15)	5 x 5		
Breukrek bij maximale treksterkte L/D			EN 12311-1	%
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μD			3000	m
MLV: Manufacturer Limited Value / MDV: Manufacturer Determined Value				

Specifieke eigenschappen

- Dampremmende laag klasse E4 dankzij de aluminiuminlage met een dikte van 100 microns (0,1 mm) ; μ waarde van 30 000 000 en μD van 3 000 m.

Specifieke plaatsingsmethoden

- DERBICOAT ALU wordt enkel gevlamlast.

Dikte	EN 1849-1	MDV (±0,2)	3	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Oppervlakte	MLV		11	m ²
Rolgewicht		MDV (±2,0)	41	kg
Aantal rollen /pallet			25	
Wapening aluminiumfolie (100 micron)			250 gr/m ²	

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.





Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/06/30



DERBIGUM®

DERBIGUM NEDERLAND B.V.

Postbus 3270 - 4800 DG Breda

Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11

E-mail: infoln@derbigum.com