

DERBIPRIMER® GC

DERBIPRIMER GC is een waterafstotende bitumineuze koude primer. Dit product voldoet aan de eisen m.b.t. de hechting van dakbanen op ondergronden van kunstwerken in de civiele techniek (brugdekken, wegebouw, ondergrondse constructies e.d.).



Specifieke eigenschappen

- Optimaliseert de totaalhechting van de bitumineuze dakbaan
- Biedt de dakbaan een uitstekende hecht- en treksterkte
- Toepasbaar op bijna alle ondergronden
- Gebruiksklaar product, onbepakt houdbaar en vorstbestendig
- Doeltreffend en snel te verwerken
- Milieuvriendelijk : te verkrijgen in herbruikbare IBC Cubitainer (1000 l)
- Kan op een licht vochtige ondergrond (handdroog) toegepast worden

Plaatsing

Toebehoren	<ul style="list-style-type: none">• vachtrol of borstel• rol• airless pistool met sproeikop van 18/50
Plaatsingstemperatuur	min. 5 °C
Reiniging	DERBICLEAN® NT
Verbruik	van 0,2 l/m ² tot 0,5 l/m ² in functie van de aard van de ondergrond
Droogtijd	1 tot 3 uur, in functie van de weersomstandigheden en de aard van de ondergrond

Verpakking

Bus van	20	
productPackagingCubitainerL	1000	

Technische kenmerken

Densiteit	0,9	g/cm ³
Vlampunt	35	°C
Niet vluchtig residu	55	%

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed geventileerde ruimte, niet in de nabijheid van een warmtebron.

Gebruiksaanwijzing

A/ Voorbereiding ondergrond voor absorberende ondergronden

- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende deeltjes te verwijderen.
- Op verweerde dakbanen en bij renovatie de nodige reparaties uitvoeren met Derbimastic® S.
- Indien als afwerkingslaag een coating of een verf toegepast wordt, behandel de ondergrond vooraf een ontmosser, teneinde alle sporen van mosgroei te verwijderen.
- Voor parkeergarages en kunstwerken moet het beton conform de hiervoor geldende richtlijnen en voldoende droog zijn aangebracht. Het dient vrij te zijn van substanties als diesel of olie. De toegepaste ontschuimers of curing compounds moeten met DERBIPRIMER GC verenigbaar zijn.



B/ Derbiprimer GC aanbrengen

- Metalen ondergronden moeten droog en vetvrij zijn alvorens primer aan te brengen. Gebruik een lichte vlam, vod of solvent om te drogen of te ontvetten, in overeenkomst met lokale veiligheidsreglementeringen.
- Aanbrengen met een borstel, rol of airless pistool met spuitkop 18/50.
- Het werk onderbreken bij regenweer.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/07/02



DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infol@derbigum.com