

DERBIFILL® S

DERBIFILL S is geschikt voor het uitvullen van oneffenheden in de ondergrond en voor het realiseren van afschot op platte daken.



Specifieke eigenschappen

- Plassen en andere oneffenheden verdwijnen
- Optimaliseren van de vlakheid van de ondergrond
- Een perfecte hechting op alle ondergronden
- Gebruiksklaar product
- Gemakkelijk aan te brengen
- Soepel bij verwerking
- Droogt snel.

Plaatsing

Toebehoren	truweel
Reiniging	DERBICLEAN® NT
Verbruik	<ul style="list-style-type: none">• afhankelijk van de toepassing• ter indicatie :100 cm x 100 cm x 1 cm (dikte) = volume van 10 liter ?12 kg
Droogtijd	24 uur (in functie van de weersomstandigheden)

Verpakking

Bus van	25	kg
Standaard met een polyethyleen ECO-ZAK geleverd. De ECO-ZAK houdt de bus schoon tijdens en na gebruik. Het afval wordt zodoende beperkt tot de ECO-ZAK.		

Technische kenmerken

Densiteit	1,2	g/cm ³
Vlampunt	1	°C
Niet vluchtig residu	96.5	%

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed geventileerde ruimte, niet in de nabijheid van een warmtebron.

Gebruiksaanwijzing

A/ Voorbereiding ondergrond voor bitumineuze dakbanen

- De te behandelen zone zorgvuldig schoonmaken en drogen. Markeer de zone.
- Breng met een borstel een laag DERBIPRIMER (S, GC of E) aan.



B/ DERBIFILL S aanbrengen

- Strijk de DERBIFILL S met een troffel uit in een laagdikte van maximaal 50 mm.
- Vervolgens uitvlakken en goed aandrukken met de troffel.
- Gedurende 24 uur laten drogen.



C/ De uitgevlakte zone afdichten

- De behandelde zone voorzien van een stuk DERBICOAT HP dakbedekking, gebrand of koud gelijmd met DERBIBOND NT met een overlap van 10 cm.
- Indien u de DERBICOAT HP met DERBIBOND NT aanbrengt, kunt u het beste de lijm op de onderzijde van de dakbaan aanbrengen. Daarna plaatst u het membraan op de DERBIFILL S.
- Nu is de behandelde zone gereed om overlaagd te worden. Gedurende de eerste 5 dagen deze zone niet permanent belasten.





Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/07/02



DERBIGUM®

DERBIGUM NEDERLAND B.V.

Postbus 3270 - 4800 DG Breda

Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11

E-mail: infonl@derbigum.com