

DERBISEAL® S

DERBISEAL S is een gemodificeerde bitumineuze snelhechtende kleefstof geschikt voor het verkleven van diverse isolatiematerialen, evenals voor het verkleven van overlappen.



Specifieke eigenschappen

- Uitstekende hechting van diverse isolatiematerialen door een selecte samenstelling van bitumen en polymeren
- Eén product voor zowel het verkleven van isolatie als het verkleven van overlappen
- Veilig werken door het vermijden van branders
- Gebruiksklaar product
- 100% brandvrij werken mogelijk
- Esthetisch verantwoord, géén zelfborende plaatschroeven aan de binnenzijde van geprofileerd staaldak zichtbaar.

Plaatsing

Toebehoren	<ul style="list-style-type: none">• troffel• handpomp K2 en pneumatische pomp K4• wormpomp K15
Plaatsingstemperatuur	van 5 °C tot 35 °C
Reiniging	DERBICLEAN® NT
Verbruik	Verkleving van compatibele isolatieplaten : <ul style="list-style-type: none">• Minimum verbruik van 750 g/m² in de centrale zone tot 1250 g/m² in randen hoekzones.• Met strepen : 150 g/lm (± 30 mm breed en ± 4 mm. dik). Minimaal 5 strepen/meter.• Met contactpunten : ± 150 g per punt. Minimaal 5 punten/paneel (1 bij elke hoek en 1 centraal). DERBIGUM overlappingsen : <ul style="list-style-type: none">• Voor de langsnaden 2 strepen, of 300 g/lm• Voor kopse naden 3 strepen, of 450 g/lm.• Breedte van de streep ± 30 mm ; dikte van de streep ± 4 mm

Verpakking

Bus van	12 / 25 /30 (speciaal voor wormpomp K15)	kg
Worst van	1,5 / 3	kg

Technische kenmerken

Densiteit	1,1	g/cm ³
Vlampunt	≥ 23	°C
Niet vluchtig residu	85	%

test	tesst
1	2

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed geventileerde ruimte, niet in de nabijheid van een warmtebron.

Gebruiksaanwijzing

A/ Voorbereiding ondergrond

- Breng DERBISEAL S aan op een schone, droge en vetvrije ondergrond.
- Op poreuze ondergronden eerst DERBIPRIMER (S, GC of E) aanbrengen.



B/ Gebruik DERBISEAL S voor het verkleven van isolatiepanelen

- Met een speciale spuitmond wordt DERBISEAL S streepsgewijs aangebracht met een handpomp K2, een pneumatische pomp K4 of met een wormpomp K15. DERBISEAL S kan ook puntsgewijs met een troffel geplaatst worden.
- Op geprofileerd staaldak (*): in functie van het staaldakprofiel, in het midden van het dak op elke rug één strook DERBISEAL S aanbrengen, en twee stroken bij de dakrand en in de hoeken. De lengterichting van de isolatieplaten dient haaks te staan op de ruggen van de profielplaten.
- Op gesloten ondergronden (*), zoals oude bitumineuze dakbanen, onderlagen of dampremmende lagen: DERBISEAL S in stroken op de ondergrond aanbrengen, of puntsgewijs aan de onderzijde van elke isolatieplaat.
- Druk de isolatieplaten goed aan in de aangebrachte DERBISEAL S. Plaats de platen strak aaneengesloten tegen elkaar in halfsteensverband voor de beste stabiliteit. Een extra ballast kan nodig zijn bij de rand van het dak.



C/ Gebruik DERBISEAL S voor het afdichten van DERBIGUM overlappen

- Het brandvrij afdichten van DERBIGUM overlappen (12 cm langs en 15 cm kops) kan met DERBISEAL S uitgevoerd worden. Het volledig brandvrij werken aan daken vergt een specifieke opleiding.
- Neem voor meer informatie contact op met DERBIGUM Nederland of de technische afdeling van IMPERBEL. Volg een 'brandvrij werken aan daken' opleiding in het Imperbel Training Center.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/07/02



DERBIGUM®

DERBIGUM NEDERLAND B.V.

Postbus 3270 - 4800 DG Breda

Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11

E-mail: infol@derbigum.com