

Een component polyurethaancoating voor afwerking en bescherming



DERBIZINC®

- DERBIZINC is een ééncomponent polyurethaancoating geschikt om de levensduur van daktoebehoren en dakelementen in non-ferro metalen zoals zink, lood en koper te verlengen.



Specifieke eigenschappen

- Extra bescherming tegen UV-stralen, zure regen en andere agressieve neerslag
- Een uitstekende dekking
- Gebruiksklaar product
- Snel aan te brengen
- Kan zowel op non-ferro metalen als op DERBIGUM SP FR aangebracht worden
- Behoudt gedurende jaren een zinkachtig uiterlijk.

Plaatsing

Toebehoren	<ul style="list-style-type: none">• borstel• rol• airless pistool met een sproeikop van 21/50 bij 80-100 bar druk
Reiniging	<ul style="list-style-type: none">• vers product: DERBICLEAN® NT• opgedroogd product: terpentijn (white spirit)
Verbruik	afhankelijk van de aard van de ondergrond ± 0,2 l/m ² /laag
Beschrijving	Alle ondergronden vooraf ontvetten
Note	DERBIZINC® mag tot 5 uur na toepassing niet met water in contact komen

Verpakking

Bus van	2 / 4 / 10	l
---------	------------	---

Technische kenmerken

Densiteit	1,1	g/cm ³
Vlampunt	47	°C
Niet vluchtig residu	61	%



DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infol@derbigum.com

Bewaring

Bewaart niet na opening.

Dit product aanbrengen binnen de 18 maanden volgend op de productiedatum.

Gebruiksaanwijzing

A/ Oppervlaktevoorbereiding

- Nieuwe non-ferro metalen goed ontvetten alvorens Derbizinc aan te brengen.
- Behandel zichtbare lekken met Derbimastic S en glasvezelband.
- Verwijder alle mos met een borstel of hogedruk reiniger.

Ontkoppel de waterafvoeren van de wateropslagtank en maak een tijdelijke verbinding met het rioleringsysteem.



B/ DERBIZINC aanbrengen

- Derbizinc goed mengen voor gebruik.
- Aanbrengen met een borstel, rol of airless pistool met sproeikop 21/50.
- Breng na 24 uur een tweede laag aan voor een efficiënte bescherming tegen agressieve corrosie veroorzaakt door zure regen en stilstaand water.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. -



DERBIGUM®

DERBIGUM NEDERLAND B.V.

Postbus 3270 - 4800 DG Breda

Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11

E-mail: infol@derbigum.com