

DERBICOAT® HP LAPFIX

- DERBICOAT HP LAPFIX is een onderlaag samengesteld uit een elastomeer bitumenmengsel, een glas/niet-geweven polyester wapening, polyethyleen aan de onderkant en bezanding aan de bovenkant.
- DERBICOAT HP LAPFIX wordt gekenmerkt door de zelfklevende langse strook aan de bovenkant en een langse bitumenstrook (10 cm breed) aan de onderkant, beiden beschermd door een siliconenfilm.
- DERBICOAT HP LAPFIX is een onderlaag speciaal ontwikkeld om aangebracht te worden als losliggende of mechanisch bevestigde vlamwerende beschermingslaag op brandgevaarlijke ondergronden en / of ondergronden waarop geen koudlijm mag aangebracht worden.



Technische kenmerken

Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ - 25	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (+/- 20%)	600 x 500	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (±15)	35 x 35	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310-1	MDV (± 30%)	200 x 200	N
Weerstand tegen stootbelasting (A)	EN 12691 (A)	MLV	≥ 900	mm
Classificatie brandreactie	EN 13501 - 1	Class	E	

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (+/- 5%)	2	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1	m
Oppervlakte		MLV	10	m ²
Rolgewicht		MDV (+/- 10%)	25	kg
Aantal rollen /pallet			30	

Bewaring

Het transport en de opslag van de rollen dient altijd verticaal op palletten, vochtvrij en beschermd tegen hitte en UV-straling te gebeuren.

Maximale opslagtijd : 1 jaar



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/06/30



DERBIGUM®

DERBIGUM NEDERLAND B.V.

Postbus 3270 - 4800 DG Breda

Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11

E-mail: infoln@derbigum.com