

DERBICOAT® HP SKT

- DERBICOAT HP SKT is een koud-zelfklevende onderlaag bestaande uit een elastomeer bitumen en een glasvezel/niet-geweven polyester wapening.
- Dankzij de zelfklevende strips aan de onderkant wordt een optimale dampdrukverdeling bekomen. De langse overlap bedraagt 10 cm, met op 7 cm van de rand een continue zelfklevende strip voor totale afscherming van de isolatie tegen de vlam. De resterende breedte van de overlap wordt gevlamlast om een 100% zekere dichting te hebben.
- De bovenzijde is bekleed met een anti-slip PE-folie, door dit type afwerking dient de plaatsing van de eindlaag verplicht met de vlam te gebeuren.
- DERBICOAT HP SKT is een onderlaag die speciaal ontwikkeld werd voor gebruik op hittegevoelige ondergronden en/of ondergronden die niet geschikt zijn voor koudverlijming.



Technische kenmerken

Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	< - 15	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20%)	600 x 400	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (± 15)	30 x 30	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310 -1	MDV (± 30%)	200 x 200	N
Brandclassificatie	EN 13501 - 1	Class	E	

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Specifieke plaatsingsmethoden

- De beschermfolie aan de onderkant moet verwijderd worden.
- De langse en dwarse naden moeten min. 10 cm bedragen.
- Een hoekafsnijding van 45° moet uitgevoerd worden.
- De temperatuur van de ondergrond moet minstens 10°C bedragen, zo niet moeten er warme of opgewarmde dakbanen gebruikt worden.
- De kleefkracht moet vooraf getest worden.
- De naden moeten apart gevlamlast worden en met een pletrol aangedrukt worden.



Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV ($\pm 5\%$)	3	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Oppervlakte	MLV		8	m ²
Rolgewicht		MDV ($\pm 10\%$)	26	kg
Aantal rollen /pallet			25	

Bewaring

Het transport en de opslag van de rollen dient altijd verticaal op palletten, vochtvrij en beschermd tegen hitte en UV-straling te gebeuren.

De maximum opslagtermijn voor het product is 12 maanden.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/06/30



DERBIGUM®

DERBIGUM NEDERLAND B.V.

Postbus 3270 - 4800 DG Breda

Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11

E-mail: infoln@derbigum.com